



Système P10 - Parastar

Toiture-terrasse bois

Inaccessible végétalisée

Étanchéité sous bacs ou plaques pré-végétalisés sur isolant

CCP Parastar

Pente admissible: $\geq 3\%$,
maxi 20 %

Check-list de mise en œuvre

- 1 Vérification et préparation du support
- 2 Pose des costières en acier galvanisé 10/10^e, fixées au talon, tous les 10 cm en quinconce
- 3 Passage du primaire d'adhérence Siplast Primer en partie courante et en relevés
- 4 Pose du pare-vapeur adhésif Adebasis en partie courante
- 5 Pose à joints décalés des panneaux isolants PU collés par plots de colle Star (5 plots par panneau)
- 6 Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales et des sorties éventuelles (crosse, VMC...) avec le renfort d'étanchéité en Adebasis
- 7 Pose de la 1^{re} couche d'étanchéité adhésive Adebasis en partie courante
- 8 Pose des équerres de renfort et des goussets d'angles en Paradiene 35 S R4 soudées en plein
- 9 Pose du trop-plein
- 10 Pose de la 2^e couche d'étanchéité Parastar Vert traité anti-racines soudée en plein
- 11 Finition des relevés d'étanchéité: équerres en Parastar Vert soudées en plein
- 12 Protection des relevés par bandes solins ou couvertines
- 13 Mise en œuvre des bacs pré-végétalisés Canopia Jardibac

Informations complémentaires

- Pente $\geq 10\%$: fixation en tête des lés de Parastar posés dans le sens de la pente.
- La pose des costières n'est pas obligatoire sur support en contreplaqué de 19 mm (cf. DTU 43.4) avec sous-couche Adebasis fixée par vis et plaquettes en tête.
- Zone stérile de 40 cm en périphérie des EEP.
- Charge permanente sur le revêtement: 223 kg/m² à capacité maximale en eau (y compris charge forfaitaire de 100 kg/m², le poids de l'isolant est à ajouter).
- Entretien de la végétation: 2 à 3 visites par an, selon l'environnement.



Variante: l'étanchéité des relevés peut être réalisée avec la solution liquide Supracoating + Parathane Mat. Dans ce cas, la pose des équerres de renfort, des goussets d'angles et des bandes de finition des relevés, n'a pas lieu d'être. La pose du Supracoating RLV se fera après celle des 2 couches (Adebasis + Parastar) de partie courante. CCP disponible sur demande.